

|                                                    |         |                 |                    |
|----------------------------------------------------|---------|-----------------|--------------------|
|                                                    |         | Exquisit        |                    |
| Dicke Material                                     | mm      | 8               |                    |
| Dicke Material (imperial)                          | inmm    | 0.315           |                    |
| Breite Material                                    | mm      | 193             |                    |
| Breite Material (imperial)                         | in      | 7.5984          |                    |
| Länge Material                                     | mm      | 1380            |                    |
| Länge Material (imperial)                          | in      | 54.3307         |                    |
| Code Leistungserklärung                            |         | KDE_LF_008      |                    |
| Abhebefestigkeit                                   | N/mm²   | > 1.5           | DIN EN 311         |
| Dickenquellung                                     | %       | ≤ 18            | ISO 24336          |
| Formaldehyd-Emission (ppm) E1                      | ppm     | < 0.05          | EN 717-1           |
| Formaldehyd-Emission (ppm) CARB II / TSCA Title VI | ppm     | 0.13            | ASTM D-6007        |
| Brandverhalten (EU)                                |         | Cfl-s1          | DIN EN 13501-1     |
| Garantie Wohnen                                    | a       | 25              |                    |
| Garantie Gewerbe                                   | a       | 3               |                    |
| Nutzungsklasse Fussböden (Modell)                  |         | 32              |                    |
| Kantentyp                                          |         | V-Fuge 4-seitig |                    |
| Geeignet für Bodenheizung                          |         |                 |                    |
| Wärmebeständigkeit                                 | (m²K)/W | ≤ 0.0632        | DIN EN 12667       |
| Rutschfestigkeit EU                                |         | DS              | DIN EN 13893       |
| Abriebklasse Info                                  |         | -               |                    |
| Klicksystem                                        |         | 5G              |                    |
| Stossfestigkeit kleine Kugel                       | mm      | ≥ 35            | DIN EN 17368       |
| Stossfestigkeit grosse Kugel                       | mm      | ≥ 750           | DIN EN 17368       |
| Antibakteriell                                     |         | Nein            |                    |
| Resteindruck                                       | mm      | ≤ 0.05          | DIN EN ISO 24343-1 |

Toleranzen

|                            |                      |            |
|----------------------------|----------------------|------------|
| Dicke (Durchschnitt), $t$  | $\Delta t_{average}$ | 8 mm       |
| Dicke (max-min), $t$       | $t_{max} - t_{min}$  | ± 0.5 mm   |
| Länge Toleranz, $l$        | $\Delta l$           | ± 0.3 mm   |
| Breite (Durchschnitt), $w$ | $\Delta w_{average}$ | 193 mm     |
| Breite (max-min), $w$      | $w_{max} - w_{min}$  | ± 0.1 mm   |
| Kantengeradheit, $s$       | $s_{max}$            | < 0.3 mm/m |

|                                             |               |           |
|---------------------------------------------|---------------|-----------|
| Rechtwinkligkeit, $q$                       | $q_{max}$     | 0.2 mm    |
| Fugenöffnungen (Durchschnitt), $o$          | $o_{average}$ | ≤ 0.15 mm |
| Fugenöffnungen (max), $o$                   | $o_{max}$     | ≤ 0.2 mm  |
| Höhenunterschiede Fugen (Durchschnitt), $h$ | $h_{average}$ | ≤ 0.1 mm  |
| Höhenunterschiede Fugen (max), $h$          | $h_{max}$     | ≤ 0.15 mm |